

Version 112011

CLASSIFICATION : ONU 1263 AFNOR T 36005 - Famille I, classe 6a  
CD N° 32081090

## ACRYL 92

Peinture bi-composante à base de résines acryliques hydroxylées réticulable aux polyisocyanates.

Finition industrielle souple, destiné à la protection et la décoration des supports suivants:

- métaux ferreux : acier, électrozingué,...
- métaux non ferreux : galvanisé, préalablement recouvert du **PRIMAIRE AEI**
- matières plastiques : PC - PET

Pour d'autres supports veuillez consulter notre service technique

## PERFORMANCES

- Souple et garnissant
- Bonne tenue à l'extérieure
- Haute résilience
- Bonne résistance aux produits chimiques usuels

## CARACTERISTIQUES

Etablies à la température de 20°C avec 65% d'humidité relative

<i>ASPECT</i>	:	Brillant - Satiné - Mat	
<i>COLORIS</i>	:	Toutes teintes	
<i>VISCOSITE</i> du mélange	:	du mélange coupe AFNOR N°4 120 <sub>+/-</sub> 5 s	
<i>MASSE VOLUMIQUE</i>	:	du mélange 1,10 à 1,19 g/cm <sup>3</sup> selon coloris	
<i>EXTRAIT SEC</i> du blanc	:	du mélange en poids : 65% +/- 1%	
		en volume : 41% +/- 1%	
<i>SECHAGE</i>	:	Hors poussière	30 à 40 min
		Au toucher	environ 2 h
		Manipulable	6 à 7 h
		Recouvrable	après 8 h de séchage air
		Dur	24 à 48 h

Ce produit contient au maximum 500 g/l COV

**RENDEMENT THEORIQUE** : pour une épaisseur de 40 micromètres secs  
**10 m<sup>2</sup>/ L**

**CONDITIONNEMENT** **1 L - 4L - 15 L**

## PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Les supports doivent être propres, secs et préparés en conformité aux DTU en vigueur en direct ou sur **PRIMAIRE AEI**.

Température de l'air ambiant : > 5°C (extérieur), > 8 °C (intérieur)

Température du fond à peindre : comprise entre 5°C et 35°C (extérieur)

Humidité du fond à peindre : < 5% (intérieur et extérieur)

Hygrométrie relative : < 80% (extérieur), <65% (intérieur)

## VERNIS PICARD

125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE - Cedex

Téléphone : (33) 1 45 15 08 08      Télécopie : (33) 1 46 71 45 72

www.vernis-picard.com

## MISE EN ŒUVRE

**Mélanger les 2 composants : 100 parties Peinture ACRYL 92 (A)  
10 parties durcisseur (B)**

*ETUVAGE* possible 20-30mn à 60-80°C

*DUREE D'UTILISATION* du mélange 6h à 20°C

*APPLICATION et PREPARATION* : S'applique en 1 à 2 couches

Brosse, Rouleau	Dilution 5%	<b>DILUANT 5500</b>
Pistolet pneumatique	Dilution 10 à 15 %	<b>DILUANT 5500</b>
Nettoyage du matériel		<b>DILUANT 5500</b>

### MATERIEL D'APPLICATION

*Brosse* : Fibre 100% synthétique fleurée  
Type UNIVERSELLE (rouge) 477R - 515R - 88R (OCAI)

*Rouleau* : Poils courts 12 mm Polyamide tissé  
Type GOLDFADEN (ROTAPLAST)  
Laqueur velours pure laine fibre 4mm  
Type TOPLAK 204818 (OCAI)  
Poils ras Polyamide tissé soudé 8 mm  
Type TEXTURE ras 209518 (OCAI).

*Pistolet* : Pistolet pneumatique

**CONSERVATION** 24 mois en emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur

## HYGIENE ET SECURITE

Contient du XYLENE

Contient du OLIGOMERES DE L'HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Irritant pour la peau.

Nocif par inhalation et par contact avec la peau.

Facilement inflammable.

Contient des isocyanates. Voir les informations fournies par le fabricant.

Ne pas respirer les vapeurs

Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

Éviter le contact avec la peau.

Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.

Éviter le contact avec les yeux.

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur <http://www.vernis-picard.com>

**Important** : Nous rappelons que l'applicateur est responsable de l'exécution. Il est en outre seul juge de la nature des fonds, et par conséquent, des types de préparations à effectuer. Il doit procéder aux travaux préparatoires et respecter les conditions générales d'emploi conformes aux DTU et à la normalisation en vigueur, qui sont l'essentiel des « Règles de l'Art ».

**Nota** : La présente notice a pour but d'informer notre clientèle des propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions antérieures. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

**VERNIS PICARD**

125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE - Cedex

Téléphone : (33) 1 45 15 08 08      Télécopie : (33) 1 46 71 45 72

[www.vernis-picard.com](http://www.vernis-picard.com)