FICHE TECHNIQUE

AXONIP

Version 112011

Classification AFNOR : ONU 1263 AFNOR T 36005 - Fam. I, classe 7b1
CD N° 32082090

AXONIP

Primaire-finition monocomposant antidérapant à base de résines acryliques modifiées.

Peinture de signalisation et de traçage au sol (marquage routier, parking extérieur, terrains de sport…) utilisables sur asphalte, bitume et assimilés, bétons ou anciens revêtements adhérents et compatibles.

PERFORMANCES

- Séchage rapide : 2h entre les 2 couches et circulable 2h après
- Bonne résistance à l'abrasion
- Revêtement antidérapant
- Bonne résistance chimique aux bases et aux acides

CARACTERISTIQUES

Etablies à la température de 20°C avec 65% d'humidité relative

ASPECT	:	Mat
COLORIS	:	Blanc, jaune, noir, rouge, bleu
VISCOSITE	:	coupe ISO N°6 90 +/- 5s
MASSE VOLUMIQUE	:	du blanc 1.55+/- 0.02 g/cm3
EXTRAIT SEC du blanc	:	en poids : 76,5% +/- 1% en volume : 49% +/- 1%

SECHAGE	:	Recouvrable	2 h
		Circulable	2 h

Ce produit n'est pas concerné par la directive COV 2004/42/CE.

RENDEMENT THEORIQUE : pour une épaisseur de 40 micromètres secs
11 m²/ L

CONDITIONNEMENT **4L - 15 L**

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Application en direct sur fonds propres, secs et bien dégraissés

Température de l'air ambiant : > 5°C (extérieur),> 8 °C (intérieur)
Température du fond à peindre : comprise entre 5°C et 35°C (extérieur)
Humidité du fond à peindre : < 5% (intérieur et extérieur)
Hygrométrie relative : < 80% (extérieur), <65% (intérieur)

VERNIS PICARD
125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE – Cedex
Téléphone : (33) 1 45 15 08 08 Télécopie : (33) 1 46 71 45 72
www.vernis-picard.com

FICHE TECHNIQUE

AXONIP

MISE EN ŒUVRE

APPLICATION et PREPARATION : S'applique en 1 à 2 couches

A la brosse et rouleau	Dilution 5 à 10 %	**DILUANT 7500**
Au pistolet sans air	Dilution 20 à 25 %	**DILUANT 7500**
Au pistolet pneumatique	Dilution 20 à 25 %	**DILUANT 7500**
Nettoyage du matériel		**DILUANT 7500**

MATERIEL D'APPLICATION

Brosse : Fibre 100% synthétique fleurée
Type UNIVERSELLE (rouge) 477R - 515R - 88R (OCAI)

Rouleau : Poils courts 12 mm Polyamide tissé
Type GOLDFADEN (ROTAPLAST)
Poils courts Polyamide texturé tissé 13 mm
Type TEXTURE COURT 201218 (OCAI).
Poils long Polyamide texturé tissé 18 mm
Type TEXTURE LONG 201118 (OCAI).

Pistolet : Pistolet sans air buse de 017'' à 023''
Pistolet pneumatique

CONSERVATION 24 mois en emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur

HYGIENE ET SECURITE

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
Facilement inflammable.
L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
Ne pas respirer les vapeurs
Éviter le contact avec la peau.
Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.
En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur http://www.vernis-picard.com

Important : Nous rappelons que l'applicateur est responsable de l'exécution. Il est en outre seul juge de la nature des fonds, et par conséquent, des types de préparations à effectuer. Il doit procéder aux travaux préparatoires et respecter les conditions générales d'emploi conformes aux DTU et à la normalisation en vigueur, qui sont l'essentiel des « Règles de l'Art ».
Nota : La présente notice a pour but d'informer notre clientèle des propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant soucis d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions antérieures. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

VERNIS PICARD
125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE – Cedex
Téléphone : (33) 1 45 15 08 08 Télécopie : (33) 1 46 71 45 72
www.vernis-picard.com