

Version 112011

Classification AFNOR : ONU 1263 AFNOR T 36005 - Fam. I, classe 4a  
CD N° 32089091

## DURÉTHANNE VP

Finition monocomposante brillante antirouille à base de résines alkydes et alkydes uréthannes modifiées renforcée au phosphate de zinc actif.


Finition pour tous supports après application du : **PRIMAIRE VP 600**  
ou du **PRIMAIRE VP 800.**

## PERFORMANCES

- Apporte garnissant et couvrant en une seule couche du primaire (**PRIMAIRE VP 600** ou **PRIMAIRE VP 800**) et de la finition **DURETHANNE VP** grâce à une teinte prédéfinie
- Non-jaunissante, bonne blancheur
- Excellent compromis dureté-souplesse
- Très bonne tenue à l'extérieur

## CARACTERISTIQUES

Etablies à la température de 20°C avec 65% d'humidité relative

<i>ASPECT</i>	:	Brillant, Satiné et Mat	
<i>COLORIS</i>	:	Toutes teintes	
<i>MASSE VOLUMIQUE</i>	:	du blanc 1.11 +/- 0,02g/cm <sup>3</sup>	
<i>EXTRAIT SEC</i> du blanc :		en poids : 59% +/- 1%	
		en volume : 53% +/- 1%	
<i>SECHAGE</i>	:	Hors poussière	2 h
		Manipulable	8 h
		Sec	24 h

Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/i) : 500g/l (2010)  
Ce produit contient au maximum 500 g/l COV

**RENDEMENT THEORIQUE** : pour une épaisseur de 40 micromètres secs  
**10 m<sup>2</sup>/ L**

**CONDITIONNEMENT** **1L - 4L - 15 L**

## PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité aux DTU en vigueur.

Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés de façon à obtenir un support sain, sec et propre.

Température de l'air ambiant : > 5°C (extérieur), > 8 °C (intérieur)

Température du fond à peindre : comprise entre 5°C et 35°C (extérieur)

Humidité du fond à peindre : < 5% (intérieur et extérieur)

Hygrométrie relative : < 80% (extérieur), <65% (intérieur)

## MISE EN ŒUVRE

**Appliquer la DURÉTHANNE VP après application du PRIMAIRE VP 600 ou du PRIMAIRE VP 800 selon le type de support.**

*APPLICATION et PREPARATION* : S'applique en 1 couche

A la brosse et rouleau	Prêt à l'emploi	
Au pistolet sans air	Dilution 5 à 8%	<b>DILUANT 5500</b>
Au pistolet pneumatique	Dilution 5 à 8%	<b>DILUANT 5500</b>
Nettoyage du matériel		<b>DILUANT 5500</b>

## MATERIEL D'APPLICATION

<i>Brosse</i> :	Fibre 100% synthétique fleurée Type UNIVERSELLE (rouge) 477R - 515R - 88R (OCAI)
<i>Rouleau</i> :	Poils courts 12 mm Polyamide tissé Type GOLDFADEN (ROTAPLAST) Laqueur velours pure laine fibre 4mm Type TOPLAK 204818 (OCAI) Poils ras Polyamide tissé soudé 6 mm Type NYLON SPECIAL ras 203718 (OCAI).
<i>Pistolet</i> :	Pistolet sans air type AIRLESSCO buse de 011" à 015" Pistolet pneumatique

**CONSERVATION** 12 mois en emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur

## HYGIENE ET SECURITE

Contient du-BUTANONE-OXIME. Peut déclencher une réaction allergique.  
Contient du SELS DE COBALT (2+). Peut déclencher une réaction allergique.  
Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.  
Facilement inflammable.  
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.  
L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.  
Réservé aux utilisateurs professionnels.  
Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.  
Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.  
Ne pas respirer les vapeurs. Éviter le contact avec la peau.  
Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.  
En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.  
Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.  
Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur <http://www.vernis-picard.com>

**Important** : Nous rappelons que l'applicateur est responsable de l'exécution. Il est en outre seul juge de la nature des fonds, et par conséquent, des types de préparations à effectuer. Il doit procéder aux travaux préparatoires et respecter les conditions générales d'emploi conformes aux DTU et à la normalisation en vigueur, qui sont l'essentiel des « Règles de l'Art ».

**Nota** : La présente notice a pour but d'informer notre clientèle des propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions antérieures. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

## VERNIS PICARD

125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE - Cedex  
Téléphone : (33) 1 45 15 08 08      Télécopie : (33) 1 46 71 45 72  
[www.vernis-picard.com](http://www.vernis-picard.com)