

Version 112011

Classification AFNOR :

ONU 1263 AFNOR T 36005 - Fam. I, classe 6  
CD N° 32089019

### ÉPOXYSOL AL

Finition bicomposante à base de résines époxydiques sans solvant pour réaliser un revêtement spécial sol autolissant pour l'intérieur.

Finition pour la réalisation de revêtements de sols en forte épaisseur en intérieur sur supports imprimés avec **PRIMAIRE AEI**.

### PERFORMANCES

- Applicable en forte épaisseur (2 à 3 mm)
- Haute résistance aux produits chimiques
- Grande dureté
- Très bonne résistance mécanique

### CARACTERISTIQUES

Etablies à la température de 20°C avec 65% d'humidité relative

<i>ASPECT</i>	:	Brillant
<i>COLORIS</i>	:	Nuancier SOL uniquement
<i>VISCOSITE</i>	:	du mélange coupe ISO N°6 200 +/- 10 s
<i>MASSE VOLUMIQUE</i>	:	du mélange 1,48 +/- 0.02 g/cm <sup>3</sup> pour le blanc
<i>EXTRAIT SEC</i>	:	du mélange en poids : 99% +/- 1% en volume : 99% +/- 1%
<i>SECHAGE</i>	:	Au toucher 4 h Mise en service piétons 24h - roulage 72h

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/j) : 140 g/l (2010)

Ce produit contient au maximum 40 g/l COV

**RENDEMENT THEORIQUE :** pour 2 à 3 mm secs **1,3 L/m<sup>2</sup> +1 Kg de Silice**

**CONDITIONNEMENT :** Emballages prédosés facile d'emploi  
**4L(3.1kg de NE03)- 15L(11.7kg de NE03)**

### PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité aux DTU en vigueur.

Température de l'air ambiant : > 8 °C (intérieur)

Humidité du fond à peindre : < 5% (intérieur)

Hygrométrie relative : <65% (intérieur)

### **VERNIS PICARD**

125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE - Cedex

Téléphone : (33) 1 45 15 08 08 Télécopie : (33) 1 46 71 45 72

[www.vernis-picard.com](http://www.vernis-picard.com)

## MISE EN OEUVRE

L'**ÉPOXYSOL AL** s'applique sur des surfaces traitées avec le **PRIMAIRE AEI**.

**Mélanger les 2 composants : 100 parties base ÉPOXYSOL AL (A)  
30 parties durcisseur (B)**

*DUREE D'UTILISATION* du mélange

**25 min à 20°C**

**15 min à 25°C**

*APPLICATION et PREPARATION* : S'applique en 1 couche

S'applique soit au rouleau, à la spatule ou à la raclette crantée pour une épaisseur de 2 à 3 mm (pente maxi = 2%), incorporer de la silice NE03 dosée à vitesse lente.

Après l'application, débullage au rouleau débulleur.

**Ne pas diluer le produit**

Nettoyage du matériel

**DILUANT DILNET**

## CONSERVATION

24 mois en emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur

## HYGIENE ET SECURITE

Substances Contenues

PRODUIT DE REACTION: BISPHENOL-A-EPICHLOORHYDRINE RESINES EPOXYDIQUES (POIDS MOLECULAIRE MOYEN < 700)

3-AMINOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE

C12-C14 GLYCIDYLETHER ALIPHATIQUE

RESINE EPOXYDIQUE A POIDS MOLECULAIRE<=700

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Irritant pour les yeux et la peau.

Inflammable.

Contient des composés époxydiques. Voir les informations transmises par le fabricant.

Réservé aux utilisateurs professionnels.

Ne pas respirer les vapeurs Éviter le contact avec la peau.

Porter des gants appropriés.

Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur <http://www.vernis-picard.com>

**Important :** Nous rappelons que l'applicateur est responsable de l'exécution. Il est en outre seul juge de la nature des fonds, et par conséquent, des types de préparations à effectuer. Il doit procéder aux travaux préparatoires et respecter les conditions générales d'emploi conformes aux DTU et à la normalisation en vigueur, qui sont l'essentiel des « Règles de l'Art ».

**Nota :** La présente notice a pour but d'informer notre clientèle des propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions antérieures. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

**VERNIS PICARD**

125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE – Cedex

Téléphone : (33) 1 45 15 08 08      Télécopie : (33) 1 46 71 45 72

[www.vernis-picard.com](http://www.vernis-picard.com)