

Version 112011
Classification AFNOR : ONU 1263 AFNOR T 36005 - Famille I, classe 6a
CD N° 32081090

FIXATEUR PU

Vernis bi-composant à base de résines polyuréthanes pour traitement des fonds.
Primaire pénétrant et saturateur pour fonds absorbants et poreux.
Fixateur consolidant et restructurant pour fonds friables.
Supports: mortier de ciment, enduits mono - couches, bétons, etc...

PERFORMANCES

- Très pénétrant
- Non-jaunissant
- Résistance aux supports alcalins

CARACTERISTIQUES

Etablies à la température de 20°C avec 65% d'humidité relative

<i>ASPECT</i>	:	Brillant
<i>COLORIS</i>	:	Incolore
<i>VISCOSITE</i>	:	du mélange coupe AFNOR N°4 35 +/-5s
<i>MASSE VOLUMIQUE</i>	:	du mélange 1.0 +/- 0,02g/cm ³
<i>EXTRAIT SEC</i>	:	du mélange en poids : 39% +/- 1% en volume : 32% +/- 1%

<i>SECHAGE</i>	:	Hors poussière	4 h
		Recouvrable	6 h
		au delà de 48h un ponçage de la surface est nécessaire.	

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/h) : 750 g/l (2010)
Ce produit contient max 650 g/l COV

RENDEMENT THEORIQUE : pour une épaisseur de 40 micromètres secs
8 m² / L

CONDITIONNEMENT **4L - 15 L prédosé**

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Les supports doivent être propres, secs, bien dégraissés et préparés en conformité aux DTU en vigueur.

Température de l'air ambiant : > 5°C (extérieur), > 8 °C (intérieur)
Température du fond à peindre : comprise entre 5°C et 35°C (extérieur)
Humidité du fond à peindre : < 5% (intérieur et extérieur)
Hygrométrie relative : < 80% (extérieur), <65% (intérieur)

VERNIS PICARD

125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE - Cedex
Téléphone : (33) 1 45 15 08 08 Télécopie : (33) 1 46 71 45 72
www.vernis-picard.com

MISE EN ŒUVRE

**Mélanger les 2 composants : 100 parties base FIXATEUR PU (A)
35 parties durcisseur (B)**

Délai de mûrissement avant l'emploi 15 min

DUREE D'UTILISATION du mélange env. 6 h à 20°C

APPLICATION et PREPARATION : S'applique en 2 ou 3 couches

A la Brosse, rouleau : dilution éventuelle 2 à 5 % **DILUANT 3000**

Nettoyage du matériel **DILUANT 3000**

MATERIEL D'APPLICATION

Brosse : Fibre 100% synthétique fleurée
Type UNIVERSELLE (rouge) 477R - 515R - 88R (OCAI)

Rouleau : Poils courts 10 mm Microfibres tissées
Type MICROSTAR10 (ROTAPLAST)
Laqueur velours pure laine fibre 4mm
Type TOPLAK 204818 (OCAI)
Poils ras Polyamide tissé soudé 8 mm
Type TEXTURE ras 209518 (OCAI).

CONSERVATION 24 mois en emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur

HYGIENE ET SECURITE

CONTIENT DU XYLENE

CONTIENT DES OLIGOMERES DE L'HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Nocif par inhalation et par contact avec la peau.

Inflammable.

Contient des isocyanates. Voir les informations fournies par le fabricant.

Ne pas respirer les vapeurs

Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

Éviter le contact avec la peau.

Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.

Éviter le contact avec les yeux. Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur <http://www.vernis-picard.com>

Important : Nous rappelons que l'applicateur est responsable de l'exécution. Il est en outre seul juge de la nature des fonds, et par conséquent, des types de préparations à effectuer. Il doit procéder aux travaux préparatoires et respecter les conditions générales d'emploi conformes aux DTU et à la normalisation en vigueur, qui sont l'essentiel des « Règles de l'Art ».

Nota : La présente notice a pour but d'informer notre clientèle des propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions antérieures. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

VERNIS PICARD

125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE - Cedex

Téléphone : (33) 1 45 15 08 08 Télécopie : (33) 1 46 71 45 72

www.vernis-picard.com