

version112011

CLASSIFICATION : ONU 1263 AFNOR T 36005 - Famille I, classe 10 h
CD N° 32089091

GIVRALAC ALU

Peinture industrielle aluminium brillante à base de résine hydrocarbure.
Finition pour surfaces métalliques soumises à des températures de l'ordre de 200 à 300°C dans les travaux de fumisteries, par exemple des tuyaux de poêles, l'extérieur des fours et les chaudières...

PERFORMANCES

- Résistance aux températures jusqu'à 300°C
- Séchage rapide
- Facile d'application

CARACTERISTIQUES

Etablies à la température de 20°C avec 65% d'humidité relative

<i>ASPECT</i>	:	Brillant	
<i>COLORIS</i>	:	Aluminium	
<i>VISCOSITE</i>	:	coupe AFNOR N°4 15 +/- 2 s	
<i>MASSE VOLUMIQUE</i>	:	0,9 +/- 0.02 g/cm ³	
<i>EXTRAIT SEC</i>	:	en poids : 50% +/- 1% en volume : 37% +/- 1%	
<i>SECHAGE</i>	:	Hors poussière	15 à 20 min
		Manipulable	2 h
		Recouvrable	après 12 h
		Séchage final	
		Avant mise en température	72 h

Ce produit contient au maximum 600 g/l COV

RENDEMENT THEORIQUE : pour une épaisseur de 25 micromètres secs
14 m²/ L

CONDITIONNEMENT **1 L - 4 L - 15 L**

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Les supports doivent être propres, secs et préparés. Appliquer sur métaux ferreux, préalablement nettoyés par moyens mécaniques ou chimiques appropriés.

Température de l'air ambiant : > 8 °C (intérieur)

Humidité du fond à peindre : < 5% (intérieur)

Hygrométrie relative : <65% (intérieur)

VERNIS PICARD

125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE - Cedex

Téléphone : (33) 1 45 15 08 08 Télécopie : (33) 1 46 71 45 72

www.vernis-picard.com

MISE EN ŒUVRE

APPLICATION et PREPARATION : L'application se fait en une ou plusieurs couches de 20 à 25 μ . secs (avec un séchage intermédiaire)

Brosse, Rouleau	Prêt à l'emploi
Pistolet pneumatique	0 à 2% DILUANT 279
Nettoyage du matériel	DILUANT 279

MATERIEL D'APPLICATION

<i>Brosse</i> :	Fibre 100% synthétique fleurée Type UNIVERSELLE (rouge) 477R - 515R - 88R (OCAI)
<i>Rouleau</i> :	Poils courts 4 mm Pure laine Type LAQUEUR VELOURS (ROTAPLAST) Poils court Polyamide texturé tissé 13 mm Type TEXTURE COURT 201218 (OCAI).
<i>Pistolet</i> :	Pistolet pneumatique

CONSERVATION 12 mois en emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur

HYGIENE ET SECURITE

CONTIENT DU NAPHTE LEGER HYDROTRAITE

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique

Irritant pour la peau.

Au contact de l'eau, dégage des gaz extrêmement inflammables.

Facilement inflammable.

Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Ne pas respirer les vapeurs

Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

Éviter le contact avec la peau.

Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

Porter des gants appropriés.

Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé.

Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

Conserver le récipient à l'abri de l'humidité.

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur <http://www.vernis-picard.com>

Important : Nous rappelons que l'applicateur est responsable de l'exécution. Il est en outre seul juge de la nature des fonds, et par conséquent, des types de préparations à effectuer. Il doit procéder aux travaux préparatoires et respecter les conditions générales d'emploi conformes aux DTU et à la normalisation en vigueur, qui sont l'essentiel des « Règles de l'Art ».

Nota : La présente notice a pour but d'informer notre clientèle des propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions antérieures. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

VERNIS PICARD

125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE - Cedex

Téléphone : (33) 1 45 15 08 08 Télécopie : (33) 1 46 71 45 72

www.vernis-picard.com