

Version 112011

Classification AFNOR : ONU 1263 AFNOR T 36005 - Fam. I, classe 7b2  
CD N° 32091000

## HYDROMÉTAL VP

Primaire-finition en phase aqueuse à base d'émulsion acrylique enrichie en zinc actif.  
Peinture de rénovation et de protection mise en direct sur des tôles prélaquées, acier ou galvanisées.

## PERFORMANCES

- Système primaire et finition antirouille
- Adhérence en direct sur les métaux sains
- Séchage rapide
- Dilution et nettoyage à l'eau

## CARACTERISTIQUES

Etablies à la température de 20°C avec 65% d'humidité relative

*ASPECT* : Satiné (55 points sous 60°)  
*COLORIS* : Toutes teintes



*MASSE VOLUMIQUE* : 1.26 +/-0.02 g/cm<sup>3</sup> du blanc  
*EXTRAIT SEC* : en poids : 51% +/- 1% du blanc  
en volume : 35% +/- 1% du blanc

*SECHAGE* :  
Hors poussière : 10 à 15 min  
Au toucher : 45min à 1h  
Sec : 2h  
Recouvrable : 4h

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/l (2010)  
Ce produit contient au maximum 30 g/l COV

**RENDEMENT THEORIQUE** : pour une épaisseur de 40 micromètres secs  
**8 m<sup>2</sup>/ L**

**CONDITIONNEMENT** **4 L – 15L**

## PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Les supports doivent être sains et préparés en conformité aux DTU en vigueur.

Température de l'air ambiant : > 5°C (extérieur), > 8 °C (intérieur)  
Température du fond à peindre : comprise entre 5°C et 35°C (extérieur)  
Humidité du fond à peindre : < 5% (intérieur et extérieur)  
Hygrométrie relative : < 80% (extérieur), <65% (intérieur)

**VERNIS PICARD**

125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE – Cedex  
Téléphone : (33) 1 45 15 08 08 Télécopie : (33) 1 46 71 45 72  
www.vernispicard.com

## MISE EN OEUVRE

*APPLICATION et PREPARATION* : S'applique en 2 couches

Au Pistolet sans air

Dilution 3 à 5% **EAU**

Nettoyage du matériel

**EAU**

## MATERIEL D'APPLICATION

*Pistolet* : Pistolet sans air type AIRLESSCO buse de 017" à 023"

## CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur

- CRAINT LE GEL -

## HYGIENE ET SECURITE

Ce produit n'est pas classé dangereux

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur <http://www.vernis-picard.com>

**Important** : Nous rappelons que l'applicateur est responsable de l'exécution. Il est en outre seul juge de la nature des fonds, et par conséquent, des types de préparations à effectuer. Il doit procéder aux travaux préparatoires et respecter les conditions générales d'emploi conformes aux DTU et à la normalisation en vigueur, qui sont l'essentiel des « Règles de l'Art ».

**Nota** : La présente notice a pour but d'informer notre clientèle des propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions antérieures. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.