

Version 112011

Classification AFNOR : ONU 1263 AFNOR T 36005 - Famille I, classe 7b2  
CD N° 32091000

## HYDROPARQUET VP

Vernis mono-composant en phase aqueuse à base de résines acryliques modifiées spécialement étudié pour les sols en bois soumis à un trafic piéton.

Finition pour sols correctement préparés en bois tendres et durs européens  
Agglomérés  
Médiums  
Contreplaqués

**Pour les bois exotiques faire un essai**

## PERFORMANCES

- Facile d'emploi
- Séchage et durcissement rapide
- Bonne dureté et bonne résistance à l'abrasion
- Résistant aux tâches ménagères
- Bonne tenue aux lavages et aux détergents ménagers
- Intérieur
- Sans odeur

## CARACTERISTIQUES

Etablies à la température de 20°C avec 65% d'humidité relative

ASPECT	:	Brillant, Satiné et Mat velours	
COLORIS	:	Incolore	
		Chêne clair 20, Chêne moyen 40, Chêne 10	
VISCOSITE	:	1700 +/- 500 mPa.s	
MASSE VOLUMIQUE	:	1.03 +/- 0,02 g/cm <sup>3</sup>	
EXTRAIT SEC	:	en poids : 36 +/- 1%	
		en volume : 35 +/- 1%	
SECHAGE	:	Au toucher	45 min
		Recouvrable	1h30
		au delà de 48h un ponçage de la surface est nécessaire	
		Mise en service	24 h

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/l (2010)  
Ce produit contient au maximum 35 g/l COV

**RENDEMENT THEORIQUE** : pour une épaisseur de 40 micromètres secs  
**8 m<sup>2</sup> / L**

**CONDITIONNEMENT** **1 L - 4 L**

## PRECAUTIONS D'EMPLOI :

**L'HYDROPARQUET VP** s'applique sur supports sains, secs, dégraissés, poncés, dépolissés et préparés conformément aux DTU en vigueur.

Température de l'air ambiant : > 8 °C (intérieur)

Humidité du fond à peindre : < 5% (intérieur)

Hygrométrie relative : <65% (intérieur)

## VERNIS PICARD

125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE - Cedex

Téléphone : (33) 1 45 15 08 08 Télécopie : (33) 1 46 71 45 72

www.vernispicard.com

## MISE EN ŒUVRE

### *en Intérieur*

*APPLICATION et PREPARATION* : S'applique en 2 à 3 couches

A la brosse et rouleau  
Dilution de la 1<sup>ère</sup> couche

Prêt à l'emploi  
2 à 5% **EAU**

Nettoyage du matériel

**EAU**

### *MATERIEL D'APPLICATION*

*Brosse* : Fibre 100% synthétique fleurée  
Type UNIVERSELLE (rouge) 477R - 515R - 88R (OCAI)

*Rouleau* : Poils courts 10 mm Microfibres tissées  
Type MICROSTAR10 (ROTAPLAST)  
Laqueur velours pure laine fibre 4mm  
Type TOPLAK 204818 (OCAI)  
Poils ras Polyamide tissé soudé 8 mm  
Type TEXTURE ras 209518 (OCAI).

**CONSERVATION** 12 mois en emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur  
- CRAINT LE GEL -

## HYGIENE ET SECURITE

Contient du POLYPROPYLENE GLYCOL ALKYL PHENYLETHER. Peut déclencher une réaction allergique.

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur <http://www.vernis-picard.com>

**Important** : Nous rappelons que l'applicateur est responsable de l'exécution. Il est en outre seul juge de la nature des fonds, et par conséquent, des types de préparations à effectuer. Il doit procéder aux travaux préparatoires et respecter les conditions générales d'emploi conformes aux DTU et à la normalisation en vigueur, qui sont l'essentiel des « Règles de l'Art ».

**Nota** : La présente notice a pour but d'informer notre clientèle des propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions antérieures. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

## **VERNIS PICARD**

125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE - Cedex  
Téléphone : (33) 1 45 15 08 08      Télécopie : (33) 1 46 71 45 72  
[www.vernis-picard.com](http://www.vernis-picard.com)