

Version 112011

Classification AFNOR :

ONU 1263 AFNOR T 36005 - Famille I, classe 6a
CD N° 32099000

HYDROTAG VP PERMANENT

Vernis bicomposant en phase aqueuse à base de résines polyuréthanes étudié pour assurer une protection permanente des supports contre les graffitis.

Vernis de protection pour le Système Anti-graflitis Permanent utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur pour protéger les supports contre les salissures et permettre l'élimination des graffitis, plusieurs fois répétée avec notre **NETTOYANT GRAFFITIS VP** sans modifier l'aspect.

L'HYDROTAG VP PERMANENT peut légèrement modifier l'aspect du support.

HYDROTAG VP PERMANENT peut être appliqué en direct sur :

Béton, Plâtre, Pierre, Brique, Grès.
Bardage, Prélaqué
PVC rigide

HYDROTAG VP PERMANENT peut être appliqué sur des finitions tels que :

LAQUE PU HYDRO VP

Les finitions extérieures et intérieures ONIP
Les finitions phase aqueuse VERNIS PICARD
Les finitions phase solvant VERNIS PICARD (réchauffe les peintures Glycéro)

PERFORMANCES

- Intérieur / Extérieur
- Non-jaunissant
- Bonne résistance mécanique qui permet des éliminations répétées des graffitis
- Protection efficace contre les salissures
- Légère perte de brillance après 30 nettoyages au **NETTOYANT GRAFFITIS VP**.

CARACTERISTIQUES

Etablies à la température de 20°C avec 65% d'humidité relative

ASPECT	:	Brillant- Satiné sur demande	
COLORIS	:	Incolore	
VISCOSITE	:	du mélange	400 +/- 30 mPa.s
MASSE VOLUMIQUE	:	du mélange	1.04 +/- 0,02g/cm3
EXTRAIT SEC	:	du mélange	en poids : 39 % +/- 1% en volume : 37 % +/- 1%
SECHAGE	:	Au toucher	2h
		Manipulable	après 7h

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/j) : 140 g/l (2010)

Ce produit contient au maximum 125 g/l COV

RENDEMENT THEORIQUE : pour une épaisseur de 40 micromètres secs
9 m² / L

CONDITIONNEMENT **1L - 4L - 15L prédosé**

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Appliquer sur fonds préparés et bloqués en conformité aux DTU en vigueur.

Température de l'air ambiant : > 5°C (extérieur), > 8 °C (intérieur)

Température du fond à peindre : comprise entre 5°C et 35°C (extérieur)

Humidité du fond à peindre : < 5% (intérieur et extérieur)

Hygrométrie relative : < 80% (extérieur), <65% (intérieur)

VERNIS PICARD

125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE - Cedex

Téléphone : (33) 1 45 15 08 08 Télécopie : (33) 1 46 71 45 72

www.vernis-picard.com

MISE EN ŒUVRE

L'HYDROTAG VP Permanent s'applique sur :

LAQUE PU HYDRO VP

Les Finitions extérieures et intérieures ONIP

Les finitions phase aqueuse VERNIS PICARD

Les finitions phase solvant VERNIS PICARD (réchauffe les peintures Glycéro)

Sur fonds clairs, réaliser préalablement une surface témoin, afin d'évaluer un changement éventuel de couleur.

**Mélanger les 2 composants soit en poids : 100 parties base HYDROTAG PERMANENT (A)
33 parties durcisseur (B)**

Limite de piqûre : maximum 60 micromètres secs (soit 6 m²/L)

Délai de mûrissement avant l'emploi

5 min

DUREE D'UTILISATION du mélange

env. 2h à 20°C

APPLICATION et PREPARATION :

S'applique en une seule couche

A la brosse et rouleau

dilution éventuelle

2 à 5 % **EAU**

Au pistolet pneumatique

dilution éventuelle

2 à 5 % **EAU**

Nettoyage du matériel

EAU

MATERIEL D'APPLICATION

- Brosse :* Acrylique fibre 100% synthétique fleurée
Type AQUASELLE (bleue) 477 - 515 - 88 (OCAI)
- Rouleau :* Poils courts 10 mm Microfibres tissées
Type MICROSTAR10 (ROTAPLAST)
Polyester tissé fibre 5mm
Type AQUALAQUE 205418 (OCAI)
Polyester tissé fibre 9mm
Type OCRYL9 209618 (OCAI).
- Pistolet :* Pistolet pneumatique

CONSERVATION 24 mois en emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
- CRAINT LE GEL -

HYGIENE ET SECURITE

CONTIENT POLYISOCYANATE ALIPHATIQUE. CONTIENT OLIGOMERES DE L'HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Contient des isocyanates. Voir les informations fournies par le fabricant. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter le contact avec la peau. Porter des gants appropriés. Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur <http://www.vernis-picard.com>

Important : Nous rappelons que l'applicateur est responsable de l'exécution. Il est en outre seul juge de la nature des fonds, et par conséquent, des types de préparations à effectuer. Il doit procéder aux travaux préparatoires et respecter les conditions générales d'emploi conformes aux DTU et à la normalisation en vigueur, qui sont l'essentiel des « Règles de l'Art ».

Nota : La présente notice a pour but d'informer notre clientèle des propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions antérieures. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

VERNIS PICARD

125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE - Cedex

Téléphone : (33) 1 45 15 08 08 Télécopie : (33) 1 46 71 45 72

www.vernis-picard.com