

version112011

Classification AFNOR : ONU 1263 AFNOR T 36005 - Fam.I, classe 4a/10h  
CD N° 32089091

## IMPRESSION SR/AR

Primaire d'attente à base de résines alkydes modifiées.  
Impression utilisée particulièrement pour les travaux courants sur ouvrages de serrureries, charpentes métalliques et chaudronnerie. Permet le stockage des pièces peintes (pendant 3 mois environ sous abri) avant l'application de la finition.

## PERFORMANCES

- Meilleur rapport qualité / prix
- Séchage rapide
- Facile d'emploi
- Bonne résistance au brouillard salin, 200h pour un film de 60 micromètres secs
- Recouvrable par tous types de peinture sauf bicomposant.

## CARACTERISTIQUES

Etablies à la température de 20°C avec 65% d'humidité relative

ASPECT	:	Mat	
COLORIS	:	Brun rouge et gris	
VISCOSITE	:	coupe ISO N° 6	85 +/- 5s
MASSE VOLUMIQUE	:	1.43 +/- 0,05g/cm <sup>3</sup>	
EXTRAIT SEC du blanc	:	en poids : 78% +/- 1%	
		en volume : 42% +/- 1%	
SECHAGE	:	Au toucher	45 à 60 mn
		Manipulable	environ 4 h
		Recouvrable	après 24 h

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010)  
Ce produit contient au maximum 500 g/l COV

**RENDEMENT THEORIQUE** : pour une épaisseur de 40 micromètres secs  
**10,5 m<sup>2</sup>/ L**

**CONDITIONNEMENT** **4L - 15 L**

## PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Les supports doivent être propres, secs, bien dégraissés et préparés en conformité aux DTU en vigueur.

Température de l'air ambiant : > 5°C (extérieur), > 8 °C (intérieur)  
Température du fond à peindre : comprise entre 5°C et 35°C (extérieur)  
Humidité du fond à peindre : < 5% (intérieur et extérieur)  
Hygrométrie relative : < 80% (extérieur), <65% (intérieur)

## VERNIS PICARD

125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE - Cedex  
Téléphone : (33) 1 45 15 08 08      Télécopie : (33) 1 46 71 45 72  
www.vernis-picard.com

## MISE EN ŒUVRE

*APPLICATION et PREPARATION* : S'applique en 1 à 2 couches

A la Brosse, Rouleau	Prêt à l'emploi
Au Pistolet sans air	Dilution 10 à 15 % <b>DILUANT 279</b>
Au Pistolet pneumatique	Dilution 10 à 15 % <b>DILUANT 279</b>
Nettoyage du matériel	<b>DILUANT 279</b>

## MATERIEL D'APPLICATION

<i>Brosse</i> :	Fibre 100% synthétique fleurée Type UNIVERSELLE (rouge) 477R - 515R - 88R (OCAI)
<i>Rouleau</i> :	Poils courts 10 mm Microfibres tissé Type MICROSTAR10 (ROTAPLAST) Laqueur velours pure laine fibre 4mm Type TOPLAK 204818 (OCAI)
<i>Pistolet</i> :	Poils ras Polyamide tissé soudé 6 mm Type NYLON SPECIAL ras 203718 (OCAI). Pistolet sans air type AIRLESSCO buse de 011" à 017" Pistolet pneumatique

**CONSERVATION** 12 mois en emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur.

## HYGIENE ET SECURITE

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Inflammable.

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Ne pas respirer les vapeurs

Éviter le contact avec la peau.

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur <http://www.vernis-picard.com>

**Important** : Nous rappelons que l'applicateur est responsable de l'exécution. Il est en outre seul juge de la nature des fonds, et par conséquent, des types de préparations à effectuer. Il doit procéder aux travaux préparatoires et respecter les conditions générales d'emploi conformes aux DTU et à la normalisation en vigueur, qui sont l'essentiel des « Règles de l'Art ».

**Nota** : La présente notice a pour but d'informer notre clientèle des propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions antérieures. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

**VERNIS PICARD**

125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE - Cedex

Téléphone : (33) 1 45 15 08 08      Télécopie : (33) 1 46 71 45 72

[www.vernis-picard.com](http://www.vernis-picard.com)