

version112011

Classification AFNOR : ONU 1263 AFNOR T 36005 - Famille I, classe 4a
CD N° 32089091

INDUSTRILAC SR

Finition brillante spécialement étudiée pour la protection des métaux ferreux à base de résines alkydes modifiées.

Peinture industrielle à séchage rapide pour matériels de travaux publics et agricoles, machines-outils, mobiliers métalliques en travaux neufs ou d'entretien.


La gamme antirouille est renforcée au phosphate de zinc.

PERFORMANCES

- Brillance élevée
- Séchage rapide
- Bonne tenue à l'extérieure
- En direct sur métaux ferreux sains pour version antirouille

CARACTERISTIQUES

Etablies à la température de 20°C avec 65% d'humidité relative

ASPECT	:	Brillant- Satiné ou Mat sur demande	
COLORIS	:	Toutes teintes	
VISCOSITE	:	coupe ISO N° 6	45 +/- 5s
MASSE VOLUMIQUE	:	du blanc	1.18 +/- 0.02 g/cm3
EXTRAIT SEC du blanc :		en poids :	58% +/- 1%
		en volume :	35% +/- 1%
SECHAGE	:	Hors poussière	15 à 20 mn
		Au toucher	environ 1 h
		Manipulable	4 à 5 h
		Recouvrable	après 6h
		Dur	24 h

Ce produit contient au maximum 600 g/l COV

RENDEMENT THEORIQUE : pour une épaisseur de 40 micromètres secs
9 m²/ L

CONDITIONNEMENT **1 L - 4L - 15 L**

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Les supports doivent être propres, secs, bien dégraissés et préparés en conformité aux DTU en vigueur.

Température de l'air ambiant : > 5°C (extérieur), > 8 °C (intérieur)

Température du fond à peindre : comprise entre 5°C et 35°C (extérieur)

Humidité du fond à peindre : < 5% (intérieur et extérieur)

Hygrométrie relative : < 80% (extérieur), <65% (intérieur)

VERNIS PICARD

125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE - Cedex

Téléphone : (33) 1 45 15 08 08 Télécopie : (33) 1 46 71 45 72

www.vernispicard.com

MISE EN ŒUVRE

Appliquer l'**INDUSTRILAC SR** sur l'**IMPRESSION SR/AR, PRIMAIRE POLYFOND** ou en direct sur revêtements adhérents et compatibles.

APPLICATION et PREPARATION : S'applique en 2 couches

A la Brosse, Rouleau	Prêt à l'emploi
Au Pistolet sans air	Dilution 10% DILUANT 7500
Au Pistolet pneumatique	Dilution 10% DILUANT 7500
Nettoyage du matériel	DILUANT 7500

MATERIEL D'APPLICATION

<i>Brosse</i> :	Fibre 100% synthétique fleurée Type UNIVERSELLE (rouge) 477R - 515R - 88R (OCAI)
<i>Rouleau</i> :	Poils courts 12 mm Polyamide tissé Type GOLDFADEN (ROTAPLAST) Laqueur velours pure laine fibre 4mm Type TOPLAK 204818 (OCAI) Poils ras Polyamide tissé soudé 6 mm Type NYLON SPECIAL ras 203718 (OCAI).
<i>Pistolet</i> :	Pistolet sans air type AIRLESSCO buse de 011" à 017" Pistolet pneumatique

CONSERVATION 12 mois en emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur.

HYGIENE ET SECURITE

CONTIENT DU XYLENE

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique

Nocif par inhalation et par contact avec la peau.

Inflammable.

Ne pas respirer les vapeurs

Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conservé le récipient dans un endroit bien ventilé.

Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur <http://www.vernis-picard.com>

Important : Nous rappelons que l'applicateur est responsable de l'exécution. Il est en outre seul juge de la nature des fonds, et par conséquent, des types de préparations à effectuer. Il doit procéder aux travaux préparatoires et respecter les conditions générales d'emploi conformes aux DTU et à la normalisation en vigueur, qui sont l'essentiel des « Règles de l'Art ».

Nota : La présente notice a pour but d'informer notre clientèle des propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions antérieures. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

VERNIS PICARD

125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE - Cedex

Téléphone : (33) 1 45 15 08 08 Télécopie : (33) 1 46 71 45 72

www.vernis-picard.com