

Version 112011

CLASSIFICATION :

ONU 1263 AFNOR T 36005 - Famille I, classe 7b2-4a
CD 32089019

MAGNETIC VP

Sous-couche en phase aqueuse à base de copolymères acryliques modifiés uréthane.

Sous couche intérieure permettant la magnétisation du support pour murs, portes et panneaux en bois, plastique, ciment.

La **MAGNETIC VP** permet l'aimantation d'une feuille de papier avec un grammage inférieur à 150 g/m² à l'aide d'un aimant de diamètre supérieur à 3 cm.

PERFORMANCES

- sans odeur
 - excellente adhérence
 - recouvrable par 1 couche de la peinture à tableau
 - recouvrable par un fin papier peint.
 - recouvrable par une finition LABEL ONIP
- 1^{ère} couche diluée à 5%
2nd couche non diluée

CARACTERISTIQUES

Etablies à la température de 20°C avec 65% d'humidité relative

ASPECT	:	mat	
COLORIS	:	gris clair	
MASSE VOLUMIQUE	:	1.86 +/-0.02 g/cm ³	
EXTRAIT SEC	:	en poids : 70% +/- 1%	
		en volume 30% +/- 1%	
SECHAGE	:	hors poussière	15 à 20mn
		au toucher	30mn
		manipulable	1h
		Recouvrable	2h

au delà de 48h un ponçage de la surface est nécessaire

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 40 g/l COV

RENDEMENT THEORIQUE : pour une épaisseur de 80 micromètres secs
4 m²/ L

CONDITIONNEMENT **0,5 L - 1 L**

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Les supports doivent être sains et préparés.

Température de l'air ambiant : > 5°C (extérieur), > 8 °C (intérieur)

Température du fond à peindre : comprise entre 5°C et 35°C (extérieur)

Humidité du fond à peindre : < 5% (intérieur et extérieur)

Hygrométrie relative : < 80% (extérieur), <65% (intérieur)

VERNIS PICARD

125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE - Cedex
Téléphone : (33) 01 45 15 08 08 Télécopie : (33) 01 46 71 45 72
www.vernis-picard.com

MISE EN ŒUVRE

APPLICATION et PREPARATION :

S'applique en **3 couches épaisses** pour obtenir l'effet magnétique en respectant le rendement de 4 m²/L par couche pour obtenir l'effet magnétique.

Ne pas travailler le produit et croiser les couches l'une par rapport à l'autre : 1ère couche de haut en bas, 2ème couche de droite à gauche et 3ème couche de haut en bas.

A la Brosse, rouleau dilution éventuelle 2 à 5% **EAU**

Nettoyage du matériel **EAU**

MATERIEL D'APPLICATION

Brosse : Acrylique fibre 100% synthétique fleurée
Type AQUASELLE (bleue) 477 - 515 - 88 (OCAI)

Rouleau : Poils courts 4 mm Pure Laine
Type LAQUEUR VELOURS (ROTAPLAST)
Polyester tissé fibre 5mm
Type AQUALAQUE 205418 (OCAI)
Polyester tissé fibre 9mm
Type OCRYL9 209618 (OCAI).

CONSERVATION 12 mois en emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur

HYGIENE ET SECURITE

Contient des ACIDES GRAS RAMIFIES EN C6-19? SELS DE COBALT (2+). Peut déclencher une réaction allergique.
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur <http://www.vernis-picard.com>

Important : Nous rappelons que l'applicateur est responsable de l'exécution. Il est en outre seul juge de la nature des fonds, et par conséquent, des types de préparations à effectuer. Il doit procéder aux travaux préparatoires et respecter les conditions générales d'emploi conformes aux DTU et à la normalisation en vigueur, qui sont l'essentiel des « Règles de l'Art ».

Nota : La présente notice a pour but d'informer notre clientèle des propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions antérieures. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.