

version112011

CLASSIFICATION

: ONU 1263 AFNOR T 36005 - Fam. I, classe 7b2
CD N° 32091000

PEINTURE A TABLEAU

Finition monocomposante en phase aqueuse à base de copolymères acryliques, pour intérieure et extérieure pour créer des tableaux d'écoliers.

Avec **MAGNETIC VP** en sous-couche, vous obtiendrez sur tous types de surfaces un tableau aimanté.

PERFORMANCES

- sans odeur
- favorise l'écriture à la craie et son effacement
- résiste aux chocs et aux frottements

CARACTERISTIQUES

Etablies à la température de 20°C avec 65% d'humidité relative

<i>ASPECT</i>	:	satimat	
<i>COLORIS</i>	:	Noir, Vert foncé et Vert Ecole	
<i>MASSE VOLUMIQUE</i>	:	1.21 +/-0.02 g/cm ³	
<i>EXTRAIT SEC</i> du blanc :		en poids : 58% +/- 1%	
		en volume 37% +/- 1%	
<i>SECHAGE</i>	:	hors poussière	30 min
		au toucher	environ 1h
		Recouvrable	3h
		dur	72 h

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/l (2010)

Ce produit contient au maximum 25 g/l COV

RENDEMENT THEORIQUE : pour une épaisseur de 40 micromètres secs
9 m² / L

CONDITIONNEMENT **0,5 L - 1 L**

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Appliquer sur fonds propres, secs et bien dégraissés, conformes au DTU en vigueur ; sur fonds bruts, appliquer au préalable une couche de **PRIMAIRE POLYFOND AQUA** ou de **MAGNETIC VP**

Température de l'air ambiant : > 5°C (extérieur), > 8 °C (intérieur)

Température du fond à peindre : comprise entre 5°C et 35°C (extérieur)

Humidité du fond à peindre : < 5% (intérieur et extérieur)

Hygrométrie relative : < 80% (extérieur), <65% (intérieur)

VERNIS PICARD

125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE - Cedex

Téléphone : (33) 1 45 15 08 08 Télécopie : (33) 1 46 71 45 72

www.vernis-picard.com

MISE EN ŒUVRE

APPLICATION et PREPARATION : S'applique en 2 couches

A la Brosse, rouleau	Prêt à l'emploi
Pistolet sans air	Dilution 5 à 8% EAU
Pistolet pneumatique	Dilution 5 à 8% EAU
Nettoyage du matériel	EAU

MATERIEL D'APPLICATION

Brosse :	Acrylique fibre 100% synthétique fleurée Type AQUASELLE (bleue) 477 - 515 - 88 (OCAI)
Rouleau :	Poils courts 4 mm Pure Laine Type LAQUEUR VELOURS (ROTAPLAST) Polyester tissé fibre 5mm Type AQUALAUQUE 205418 (OCAI) Polyester tissé fibre 9mm Type OCRYL9 209618 (OCAI).
Pistolet :	Pistolet sans air type AIRLESSCO buse de 011" à 017" Pistolet pneumatique

CONSERVATION 12 mois en emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur

HYGIENE ET SECURITE

Ce produit n'est pas classé dangereux

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur <http://www.vernis-picard.com>

Important : Nous rappelons que l'applicateur est responsable de l'exécution. Il est en outre seul juge de la nature des fonds, et par conséquent, des types de préparations à effectuer. Il doit procéder aux travaux préparatoires et respecter les conditions générales d'emploi conformes aux DTU et à la normalisation en vigueur, qui sont l'essentiel des « Règles de l'Art ».

Nota : La présente notice a pour but d'informer notre clientèle des propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions antérieures. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

VERNIS PICARD

125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE - Cedex
Téléphone : (33) 1 45 15 08 08 Télécopie : (33) 1 46 71 45 72
www.vernis-picard.com