

Version 112011  
Classification AFNOR : ONU 1263 AFNOR T 36005 - Famille I, classe 7b2-4a  
CD 32089019

## PRIMAIRE ÉPOXYSOL 2000

Sous-couche spéciale d'adhérence et d'imprégnation en phase aqueuse à base de copolymères acryliques modifiés uréthane.

Primaire d'accrochage avant **ÉPOXYSOL 2000** sur:

- supports alcalins : fibre ciment, enduit de ciment, béton, brique

## PERFORMANCES

- Excellente adhérence
- Facile d'utilisation

## CARACTERISTIQUES

Etablies à la température de 20°C avec 65% d'humidité relative

<i>ASPECT</i>	:	Satiné
<i>COLORIS</i>	:	Incolore
<i>VISCOSITE</i>	:	coupe AFNOR N°4 19 +/-2s
<i>MASSE VOLUMIQUE</i>	:	1.02 +/-0.02 g/cm3
<i>EXTRAIT SEC</i>	:	en poids : 45% +/- 1% en volume : 41% +/- 1%
<i>SECHAGE</i>	:	Hors poussière 15 à 20mn Au toucher 45mn Manipulable 2h Recouvrable après 2h par l' <b>ÉPOXYSOL 2000</b> au delà de 48h un ponçage de la surface est nécessaire

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/l (2010)  
Ce produit contient au maximum 42 g/l COV

**RENDEMENT THEORIQUE** : pour une épaisseur de 40 micromètres secs  
**10,5 m<sup>2</sup>/ L**

**CONDITIONNEMENT** **1L - 4 L - 15 L**

## PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Les supports doivent être sains et préparés en conformité aux DTU en vigueur.

Température de l'air ambiant : > 8 °C (intérieur)

Humidité du fond à peindre : < 5% (intérieur)

Hygrométrie relative : <65% (intérieur)

## VERNIS PICARD

125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE - Cedex  
Téléphone : (33) 1 45 15 08 08 Télécopie : (33) 1 46 71 45 72  
www.vernispicard.com

## MISE EN OEUVRE

*APPLICATION et PREPARATION* : S'applique en 1 couche

A la Brosse – Rouleau	Prêt à l'emploi
Au pistolet pneumatique	Prêt à l'emploi
Nettoyage du matériel	<b>EAU</b>

### MATERIEL D'APPLICATION

<i>Brosse</i> :	Fibre 100% synthétique fleurée Type UNIVERSELLE (rouge) 477R – 515R – 88R (OCAI)
<i>Rouleau</i> :	Poils courts 14 mm Polyamide texturé Type ROTANYL14 (ROTAPLAST)
	Laqueur velours pure laine fibre 4mm Type TOPLAK 204818
	Poils ras Polyamide tissé soudé 6mm Type NYLON SPECIAL ras 203718 (OCAI)
<i>Pistolet</i> :	Pistolet pneumatique

**CONSERVATION** 12 mois en emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur  
- CRAINT LE GEL -

## HYGIENE ET SECURITE

Contient des SELS DE COBALT (2+). Peut déclencher une réaction allergique.

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur <http://www.vernis-picard.com>

**Important** : Nous rappelons que l'applicateur est responsable de l'exécution. Il est en outre seul juge de la nature des fonds, et par conséquent, des types de préparations à effectuer. Il doit procéder aux travaux préparatoires et respecter les conditions générales d'emploi conformes aux DTU et à la normalisation en vigueur, qui sont l'essentiel des « Règles de l'Art ».

**Nota** : La présente notice a pour but d'informer notre clientèle des propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions antérieures. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.