

Version 112011
Classification AFNOR : ONU 1263 AFNOR T 36005 - Famille I, classe 4a
CD N° 32089091

PRIMAIRE VP 800

Primaire monocomposant antirouille à base de résines alkydes modifiées à l'huile de poisson.


Primaire d'accrochage garnissant et opacifiant en travaux neufs et d'entretien pour : métaux ferreux, métaux non ferreux, supports prélaqués, PVC, bois ou aggloméré, anciens revêtements adhérents et compatibles.

PERFORMANCES

- Apporte garnissant et couvrant en une seule couche grâce à une teinte prédéfinie du primaire et de la finition **DURÉTHANNE VP**
- Peut être appliqué sur des surfaces légèrement humides
- Résistant à la corrosion
- Excellent pouvoir garnissant

CARACTERISTIQUES

Etablies à la température de 20°C avec 65% d'humidité relative

ASPECT	:	Mat	
COLORIS	:	Teinte définie pour une opacité maximale de la finition DURÉTHANNE VP. 	
MASSE VOLUMIQUE	:	du blanc 1,57 +/- 0.02 g/cm3	
EXTRAIT SEC du blanc :		en poids : 75% +/- 1%	
		en volume 32% +/- 1%	
SECHAGE	:	Hors poussière	environ 4 h
		Manipulable	environ 8 h
		Recouvrable	après 24 h

Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/i) : 500g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 500 g/l COV

RENDEMENT THEORIQUE : pour une épaisseur de 40 micromètres secs
8 m²/ L

CONDITIONNEMENT **1L - 4L - 15 L**

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Les supports doivent être sains et préparés en conformité aux DTU en vigueur.

Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés de façon à obtenir un support sain, sec et propre par élimination par grattage, brossage ou sablage de la calamine, de la rouille et des parties non adhérentes.

Nettoyage des surfaces grasses aux solvants

Température de l'air ambiant : > 5°C (extérieur), > 8 °C (intérieur)

Température du fond à peindre : comprise entre 5°C et 35°C (extérieur)

VERNIS PICARD

125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE - Cedex

Téléphone : (33) 1 45 15 08 08 Télécopie : (33) 1 46 71 45 72

www.vernis.picard.com

MISE EN ŒUVRE

APPLICATION et PREPARATION : S'applique en 1 couche

A la brosse et rouleau	Prêt à l'emploi
Au pistolet sans air	Dilution 10 à 15% DILUANT 5500
Au pistolet pneumatique	Dilution 10 à 15% DILUANT 5500
Nettoyage du matériel	DILUANT 5500

MATERIEL D'APPLICATION

<i>Brosse</i> :	Fibre 100% synthétique fleurée Type UNIVERSELLE (rouge) 477R – 515R – 88R (OCAI)
<i>Rouleau</i> :	Poils courts 10 mm Microfibres tissées Type MICROSTAR 10 (ROTAPLAST) Laqueur velours pure laine fibre 4mm Type TOPLAK 204818 Polyamide tissé soudé 12mm Type GOLDERYC 203118 (OCAI)
<i>Pistolet</i> :	Pistolet sans air type AIRLESSCO buse de 011" à 017" Pistolet pneumatique

CONSERVATION 12 mois en emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur

HYGIENE ET SECURITE

Contient du 2-BUTANONE-OXIME. Peut déclencher une réaction allergique.

Inflammable.

Ne pas respirer les vapeurs

Éviter le contact avec la peau.

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur <http://www.vernis-picard.com>

Important : Nous rappelons que l'applicateur est responsable de l'exécution. Il est en outre seul juge de la nature des fonds, et par conséquent, des types de préparations à effectuer. Il doit procéder aux travaux préparatoires et respecter les conditions générales d'emploi conformes aux DTU et à la normalisation en vigueur, qui sont l'essentiel des « Règles de l'Art ».

Nota : La présente notice a pour but d'informer notre clientèle des propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions antérieures. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.