

version112009

CLASSIFICATION : ONU 1263 AFNOR T 36005 - Famille I, classe 6a
CD N° 32081090

PU – INDUSTRIE

Peinture bicomposante antirouille à base de résines alkydes modifiées renforcée en phosphate de zinc, réticulable aux polyisocyanates

Finition destinée à la décoration et à la protection des supports suivants:

- métaux ferreux
- métaux non ferreux

PERFORMANCES

- Adhérence en direct
- Souple et garnissant
- Bonne résistance aux produits chimiques usuels
- Bonne tenue à l'extérieur

CARACTERISTIQUES

Etablies à la température de 20°C avec 65% d'humidité relative

ASPECT : Brillant
COLORIS : Toutes teintes
VISCOSITE : du mélange coupe ISO N°6 40 +/- 5 s
MASSE VOLUMIQUE : du mélange 1,14 g/cm³ +/- 0,02 du blanc
EXTRAIT SEC du blanc : du mélange en poids : 54% +/- 1%
en volume : 34% +/- 1%

SECHAGE :
Hors poussière : 20 à 30 min
Au toucher : 1 h
Manipulable : 3 à 4 h
Dur : 24 h

Le produit brut contient 520g/L COV

RENDEMENT THEORIQUE : pour une épaisseur de 40 micromètres secs
8,5 m² / L

CONDITIONNEMENT **1 L - 4L - 15 L**

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Les supports doivent être propres, secs et préparés en conformité aux DTU en vigueur en direct.

Température de l'air ambiant : > 5°C (extérieur), > 8 °C (intérieur)
Température du fond à peindre : comprise entre 5°C et 35°C (extérieur)
Humidité du fond à peindre : < 5% (intérieur et extérieur)
Hygrométrie relative : < 80% (extérieur), <65% (intérieur)

VERNIS PICARD

125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE - Cedex
Téléphone : (33) 1 45 15 08 08 Télécopie : (33) 1 46 71 45 72
www.vernis-picard.com

MISE EN ŒUVRE

**Mélanger les 2 composants :100 parties base PU INDUSTRIE (A)
15 parties Durcisseur (B)**

DUREE D'UTILISATION du mélange

6h à 8h à 20°C

APPLICATION et PREPARATION : S'applique en 2 couches

Pistolet sans air

Dilution 10 à 15% **DILUANT 7500**

Pistolet pneumatique

Dilution 10 à 15% **DILUANT 7500**

Nettoyage du matériel

DILUANT 7500

MATERIEL D'APPLICATION

Pistolet : Pistolet sans air type AIRLESSCO buse de 011" à 017"
Pistolet pneumatique

CONSERVATION 24 mois en emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur

HYGIENE ET SECURITE

CONTIENT DU XYLENE

CONTIENT DU OLIGOMERES DE L'HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE

CONTIENT DU HYDROCARBONS, C9, AROMATICS

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Nocif par inhalation et par contact avec la peau.

Inflammable.

Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Ne pas respirer les vapeurs

Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.

Éviter le contact avec les yeux.

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur <http://www.vernis-picard.com>

Important : Nous rappelons que l'opérateur est responsable de l'exécution. Il est en outre seul juge de la nature des fonds, et par conséquent, des types de préparations à effectuer. Il doit procéder aux travaux préparatoires et respecter les conditions générales d'emploi conformes aux DTU et à la normalisation en vigueur, qui sont l'essentiel des « Règles de l'Art ».

Nota : La présente notice a pour but d'informer notre clientèle des propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions antérieures. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

VERNIS PICARD

125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE - Cedex

Téléphone : (33) 1 45 15 08 08 Télécopie : (33) 1 46 71 45 72

www.vernis-picard.com