

Version 112011

Classification AFNOR :

ONU 1263 AFNOR T 36005 - Famille I, classe 7b2
CD N°32091000

SOLACRYL VP

Finition monocomposante en phase aqueuse à base de résines acryliques modifiées spécialement étudiée pour les sols soumis à un trafic léger type piéton dans les couloirs, les bureaux, les vestiaires, les garages de particulier et les rebords de fenêtre.

Finition applicable en intérieur et en extérieur :

- Directement sur sols bruts : ciments, béton, enduits et mortiers de ciment, briques, tomettes et sur revêtements adhérents et compatibles.
- Sur supports peints préalablement revêtus du **PRIMAIRE POLYFOND AQUA** ou **PRIMEPOX VP**.
- En direct sur bois tendres et durs européens.


Pour les bois exotiques faire un essai

PERFORMANCES

- Adhérence en direct sur revêtements adhérents et compatibles
- Bonne résistance mécanique
- Bonne tenue aux lavages et aux détergents ménagers
- Bon compromis dureté / souplesse

CARACTERISTIQUES

Établies à la température de 20°C avec 65% d'humidité relative

ASPECT	:	Satiné	
COLORIS	:	Toutes teintes	
MASSE VOLUMIQUE	:	du blanc	1.29 +/- 0,02g/cm ³
EXTRAIT SEC du blanc :		en poids :	53 % +/- 1%
		en volume :	41 % +/- 1%
SECHAGE	:	Au toucher	1 h
		Manipulable	2 h
		Recouvrable	24 h
		au delà de 48h un ponçage de la surface est nécessaire	
		Mise en service	piétons 24 h

Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/i) : 140g/l (2010)

Ce produit contient au maximum 35 g/l COV

RESISTANCE A L'ABRASION (EN ISO 7784-2)

RENDEMENT THEORIQUE : pour une épaisseur de 40 micromètres secs
10 m² / L

CONDITIONNEMENT **1L -4L - 15 L**

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité aux DTU en vigueur en respectant les règles de l'art.

Température de l'air ambiant : > 5°C (extérieur), > 8 °C (intérieur)

Température du fond à peindre : comprise entre 5°C et 35°C (extérieur)

Humidité du fond à peindre : < 5% (intérieur et extérieur)

Hygrométrie relative : < 80% (extérieur), <65% (intérieur)

VERNIS PICARD

125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE - Cedex

Téléphone : (33) 1 45 15 08 08 Télécopie : (33) 1 46 71 45 72

www.vernispicard.com

MISE EN ŒUVRE

Appliquer la **SOLACRYL VP** en direct ou après application du **PRIMAIRE POLYFOND AQUA** ou **PRIMEPOX VP**.

Ne pas laver le sol avant 5 jours.

APPLICATION et PREPARATION : S'applique en 2 ou 3 couches

A la brosse et rouleau	Prêt à l'emploi	EAU
dilution éventuelle 1 ^{ère} couche	2 à 5 %	
Nettoyage du matériel		EAU

MATERIEL D'APPLICATION

- Brosse** : Fibre 100% synthétique fleurée
Type UNIVERSELLE (rouge) 477R - 515R - 88R (OCAI)
- Rouleau** : Poils courts 14 mm Polyamide texturé
Type ROTANYL 14 (ROTAPLAST)
Poils long Polyamide texturé tissé 18 mm
Type TEXTURE LONG 201118 (OCAI).

CONSERVATION 24 mois en emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
- CRAINT LE GEL -

HYGIENE ET SECURITE

Contient du POLYPROPYLENE GLYCOL ALKYL PHENYLETHER. Peut déclencher une réaction allergique.

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur <http://www.vernis-picard.com>

Important : Nous rappelons que l'applicateur est responsable de l'exécution. Il est en outre seul juge de la nature des fonds, et par conséquent, des types de préparations à effectuer. Il doit procéder aux travaux préparatoires et respecter les conditions générales d'emploi conformes aux DTU et à la normalisation en vigueur, qui sont l'essentiel des « Règles de l'Art ».

Nota : La présente notice a pour but d'informer notre clientèle des propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions antérieures. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.