

Version 112011
Classification AFNOR : ONU 1263 AFNOR T 36005 - Famille I, classe 6a
CD N° 32081090

SOUPLOSOL

Finition bicomposante à base de résines polyuréthanes souples.
Finition pour sols intérieurs et extérieurs imprimés avec **PRIMAIRE AEI** tels que joints de dilatation dalle béton, loggias, balcons, couloirs et escaliers exigeant une bonne résistance mécanique et aux intempéries.

PERFORMANCES

- Non jaunissant, bonne tenue à l'extérieur
- Très bonne résistance mécanique
- Excellente tenue au lavage et aux détergents ménagers

CARACTERISTIQUES

Etablies à la température de 20°C avec 65% d'humidité relative

<i>ASPECT</i>	:	Satiné
<i>COLORIS</i>	:	Nuancier SOL uniquement
<i>VISCOSITE</i>	:	du mélange coupe Afnor N° 6 240 +/- 20 s
<i>MASSE VOLUMIQUE</i>	:	du mélange 1.55 +/- 0,02g/cm ³ du blanc
<i>EXTRAIT SEC</i> du blanc :	:	du mélange en poids : 74% +/- 1% en volume 62% +/- 1%
<i>SECHAGE</i>	:	Au toucher 2 h Recouvrable 24 h au delà de 48 h un ponçage de la surface est nécessaire Mise en service 48 h

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/j) : 500 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 450 g/l COV

RENDEMENT THEORIQUE : pour une épaisseur de 60 micromètres secs
6 m²/ L

CONDITIONNEMENT **4L prédosé**

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité aux DTU en vigueur.

Température de l'air ambiant : > 5°C (extérieur), > 8 °C (intérieur)
Température du fond à peindre : comprise entre 5°C et 35°C (extérieur)
Humidité du fond à peindre : < 5% (intérieur et extérieur)
Hygrométrie relative : < 80% (extérieur), <65% (intérieur)

VERNIS PICARD

125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE - Cedex
Téléphone : (33) 1 45 15 08 08 Télécopie : (33) 1 46 71 45 72
www.vernis-picard.com

MISE EN ŒUVRE

Appliquer le **SOUPLOSOL** après application du **PRIMAIRE AEI**.

**Mélanger les 2 composants : 100 parties base SOUPLOSOL (A)
25 parties durcisseur (B)**

Délai de mûrissement avant l'emploi 10 min

DUREE D'UTILISATION du mélange 2h à 20°C

APPLICATION et PREPARATION : S'applique en 2 couches

A la brosse et rouleau Dilution éventuelle 2 à 5% **DILUANT 3000**

Nettoyage du matériel **DILUANT 3000**

MATERIEL D'APPLICATION

Brosse : Fibre 100% synthétique fleurée
Type UNIVERSELLE (rouge) 477R - 515R - 88R (OCAI)
Rouleau : Poils courts polyamide texturé 14 mm
Type ROTANYL14 (ROTAPLAST)
Poils long Polyamide texturé tissé 18mm
Type TEXTURE LONG 201118 (OCAI)

CONSERVATION 24 mois en emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur

HYGIENE ET SECURITE

Substances Contenues

OLIGOMERES DE L'HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Inflammable.

Contient des isocyanates. Voir les informations fournies par le fabricant.

Ne pas respirer les vapeurs

Éviter le contact avec la peau.

Porter des gants appropriés.

Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur <http://www.vernis-picard.com>

Important : Nous rappelons que l'applicateur est responsable de l'exécution. Il est en outre seul juge de la nature des fonds, et par conséquent, des types de préparations à effectuer. Il doit procéder aux travaux préparatoires et respecter les conditions générales d'emploi conformes aux DTU et à la normalisation en vigueur, qui sont l'essentiel des « Règles de l'Art ».

Nota : La présente notice a pour but d'informer notre clientèle des propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions antérieures. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

VERNIS PICARD

125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE - Cedex

Téléphone : (33) 1 45 15 08 08 Télécopie : (33) 1 46 71 45 72

www.vernis-picard.com