

Version 112011

CLASSIFICATION : ONU 1263 AFNOR T 36005 - Famille I, classe 6a  
CD N° 32081090

### VERNIS ACRYL 92

Vernis bi-composant à base de résines acryliques hydroxylées, réticulable aux polyisocyanates.

Vernis industriel souple, destiné à la protection et la décoration des supports suivants:

- métaux ferreux : acier, électrozingué,...
- métaux non ferreux : galvanisé
- matières plastiques : PC - PET

Pour d'autres supports veuillez consulter notre service technique

### PERFORMANCES

- Adhérence en direct
- Souple et garnissant
- Bonne résistance aux produits chimiques usuels
- Haute résilience

### CARACTERISTIQUES

Etablies à la température de 20°C avec 65% d'humidité relative

<i>ASPECT</i>	:	Brillant - Satiné	
<i>COLORIS</i>	:	Incolore	
<i>VISCOSITE</i>	:	du mélange coupe AFNOR N°4	40 $\pm$ 5 s
<i>MASSE VOLUMIQUE</i>	:	du mélange	0,99 $\pm$ 0,02 g/cm <sup>3</sup>
<i>EXTRAIT SEC</i>	:	du mélange	en poids : 41% $\pm$ 1% en volume : 33% $\pm$ 1%
<i>SECHAGE</i>	:	Hors poussière	20 à 30 min
		Au toucher	environ 1 h
		Manipulable	4 à 5 h
		Dur	24 à 48 h

Ce produit contient max 550 g/l COV

**RENDEMENT THEORIQUE** : pour une épaisseur de 40 micromètres secs  
**8 m<sup>2</sup>/ L**

**CONDITIONNEMENT** **1 L - 4L**

### PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Les supports doivent être propres, secs et préparés en conformité aux DTU en vigueur en direct.

Température de l'air ambiant : > 5°C (extérieur), > 8 °C (intérieur)

Température du fond à peindre : comprise entre 5°C et 35°C (extérieur)

Humidité du fond à peindre : < 5% (intérieur et extérieur)

Hygrométrie relative : < 80% (extérieur), <65% (intérieur)

### VERNIS PICARD

125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE - Cedex

Téléphone : (33) 1 45 15 08 08 Télécopie : (33) 1 46 71 45 72

www.vernis-picard.com

## MISE EN ŒUVRE

**Mélanger les 2 composants : 100 parties Base VERNIS ACRYL 92 (A)  
15 parties durcisseur (B)**

*DUREE D'UTILISATION* du mélange 4 à 6 h à 20°C

*APPLICATION et PREPARATION* : S'applique en 1 à 2 couches

Brosse, Rouleau	Prêt à l'emploi
Pistolet pneumatique	Dilution 5 à 8 % <b>DILUANT 7000</b>
Nettoyage du matériel	<b>DILUANT 7000</b>

### *MATERIEL D'APPLICATION*

*Brosse* : Fibre 100% synthétique fleurée  
Type UNIVERSELLE (rouge) 477R - 515R - 88R (OCAI)

*Rouleau* : Poils courts 4 mm Pure Laine  
Type LAQUEUR VELOURS (ROTAPLAST)  
Laqueur velours pure laine fibre 4mm  
Type TOPLAK 204818 (OCAI)  
Poils ras Polyamide tissé soudé 8 mm  
Type TEXTURE ras 209518 (OCAI).

*Pistolet* : Pistolet pneumatique

**CONSERVATION** 24 mois en emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur

## HYGIENE ET SECURITE

CONTIENT DU XYLENE

CONTIENT DES OLIGOMERES DE L'HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Irritant pour la peau. Nocif par inhalation et par contact avec la peau.

Inflammable.

Contient des isocyanates. Voir les informations fournies par le fabricant.

Ne pas respirer les vapeurs

Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. Éviter le contact avec la peau.

Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conservé le récipient dans un endroit bien ventilé.

Éviter le contact avec les yeux.

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur <http://www.vernis-picard.com>

**Important** : Nous rappelons que l'applicateur est responsable de l'exécution. Il est en outre seul juge de la nature des fonds, et par conséquent, des types de préparations à effectuer. Il doit procéder aux travaux préparatoires et respecter les conditions générales d'emploi conformes aux DTU et à la normalisation en vigueur, qui sont l'essentiel des « Règles de l'Art ».

**Nota** : La présente notice a pour but d'informer notre clientèle des propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions antérieures. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

**VERNIS PICARD**

125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE - Cedex

Téléphone : (33) 1 45 15 08 08      Télécopie : (33) 1 46 71 45 72

[www.vernis-picard.com](http://www.vernis-picard.com)