

Version 112011

Classification AFNOR :

ONU 1263 AFNOR T 36005 - Famille I, classe 7b2
CD N° 32091000

VITRIFICATEUR VP HYDRO

Vernis bi-composant en phase aqueuse à base de résines polyuréthanes aliphatiques modifiées spécialement étudié pour les sols en bois soumis à un trafic dense.

Finition pour sols correctement préparés en bois tendres et durs européens
Agglomérés
Médiums
Contreplaqués

Pour les bois exotiques faire un essai

PERFORMANCES

- Séchage et durcissement rapide
- Grande dureté et excellente résistance à l'abrasion
- Bonne tenue aux lavages et aux détergents ménagers
- Intérieur
- Sans odeur

CARACTERISTIQUES

Etablies à la température de 20°C avec 65% d'humidité relative

ASPECT	:	Brillant, Satiné et Mat velours
COLORIS	:	Incolore, Chêne clair 20, Chêne moyen 40, Chêne 10
VISCOSITE	:	1300 +/- 500 mPa.s
MASSE VOLUMIQUE du mélange:	:	1,05 +/- 0,02 g/cm ³
EXTRAIT SEC du mélange	:	en poids : 39 +/- 1% en volume : 37 +/- 1%
SECHAGE	:	Au toucher 2 h Sec 7 h Recouvrable 12 h au delà de 48h un ponçage de la surface est nécessaire Mise en service 48 h

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/j) : 140 g/l (2010)

Ce produit contient au maximum 125 g/l COV

RENDEMENT THEORIQUE : pour une épaisseur de 40 micromètres secs
9 m²/ L

CONDITIONNEMENT **1 L - 4 L prédosé**

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Le **VITRIFICATEUR VP HYDRO** s'applique sur supports sains, secs, dégraissés, poncés, dépoussiérés et préparés conformément aux DTU en vigueur.

Température de l'air ambiant : > 8 °C (intérieur)

Humidité du fond à peindre : < 5% (intérieur)

Hygrométrie relative : <65% (intérieur)

VERNIS PICARD

125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE - Cedex

Téléphone : (33) 1 45 15 08 08 Télécopie : (33) 1 46 71 45 72

www.vernis-picard.com

MISE EN ŒUVRE

en Intérieur

**Mélanger les 2 composants soit en poids : 100 parties base VITRIFICATEUR VP HYDRO (A)
39 parties durcisseur (B)**

Limite de piqûre : maximum 60 micromètres secs (soit 6 m²/L)

DUREE D'UTILISATION du mélange env. 2h à 20°C

Délai de mûrissement avant l'emploi 5 min

APPLICATION et PREPARATION : S'applique en 2 à 3 couches

A la brosse et rouleau	dilution de la 1 ^{ère} couche	10 %	EAU
	dilution de la 2 nd et 3 ^{ème} couche	5%	EAU
Nettoyage du matériel			EAU

MATERIEL D'APPLICATION

Brosse : Acrylique fibre 100% synthétique fleurée
Type AQUASELLE (bleue) 477 - 515 - 88 (OCAI)

Rouleau : Poils courts 10 mm Microfibres tissées
Type MICROSTAR10 (ROTAPLAST)
Polyester tissé fibre 5mm
Type AQUALAQUE 205418 (OCAI)
Polyester tissé fibre 9mm
Type OCRYL9 209618 (OCAI).

CONSERVATION 12 mois en emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
- CRAINT LE GEL -

HYGIENE ET SECURITE

Xi Irritant

CONTIENT DU POLYISOCYANATE ALIPHATIQUE

CONTIENT DES OLIGOMERES DE L'HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Contient des isocyanates. Voir les informations fournies par le fabricant.

Ne pas respirer les vapeurs

Éviter le contact avec la peau.

Porter des gants appropriés.

Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur <http://www.vernispicard.com>

Important : Nous rappelons que l'applicateur est responsable de l'exécution. Il est en outre seul juge de la nature des fonds, et par conséquent, des types de préparations à effectuer. Il doit procéder aux travaux préparatoires et respecter les conditions générales d'emploi conformes aux DTU et à la normalisation en vigueur, qui sont l'essentiel des « Règles de l'Art ».

Nota : La présente notice a pour but d'informer notre clientèle des propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions antérieures. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

VERNIS PICARD

125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE - Cedex

Téléphone : (33) 1 45 15 08 08 Télécopie : (33) 1 46 71 45 72

www.vernispicard.com